

## CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G  
GRUPPO B1a CON E ≤ 0,5 % UGL  
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G  
GROUP B1a WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,3 % max 1,5 mm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %	≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²	CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R9 (RT)


\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

**WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:**  
748x748 . 498x748 . 373x748 . 248x748 . 596x596 . 396x596  
297x596 . 197x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60(6)  
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60(6)

### SPESSORE - THICKNESS:

10 mm (75x75. 50x75. 37,5x75. 25x75 )  
9,5 mm (60x60. 40x60. 20x60. 9,7x60. 6,4x60. 3,1x60)




FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	75x75 30"x30"	50x75 20"x30"	37,5x75 15"x30"	25x75 10"x30"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	9,7x60 3 7/8"x24"	6,4x60 2 1/2"x24"	3,1x60 1 1/4"x24"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa	7,2x75 2,8"x30" battiscopa	33x60 13"x24" *scalino con profilo incollato	33x33 13"x13" *scalino angolare con profilo incollato
Back Ivory	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Silver	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Grey	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Brown	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Anthracite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado


• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - • Available in all the colours on order only - • Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - • In allen Farben in der ausführung nur auf Anfrage.  
• Disponible en todos los colores sólo bajo petición

## PEZZI SPECIALI


TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES




**battiscopa - bullnose - plinthe - Sockel - rodapié**  
7,2x60 - 2,8"x24" - Rettificato



**battiscopa - bullnose - plinthe - Sockel - rodapié**  
7,2x75 - 2,8"x30" - Rettificato



**\*scalino con profilo incollato**  
glued step tread - nez de marche collé - geklebte stufenplatte - peldaño con perfil pegado  
33x60 - 13"x24" Rettificato



**\*scalino angolare con profilo incollato**  
glued corner step tread - carreau de marche collé pièce angulaire - geklebte eckstufe - peldaño esquina con perfil pegado  
33x33 - 13"x13" Rettificato

• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - • Available in all the colours on order only - • Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - • In allen Farben in der ausführung nur auf Anfrage.  
• Disponible en todos los colores sólo bajo petición

60x60 (24"x24"). 40x60 (16"x24"). 30x60 (12"x24"). 20x60 (8"x24"). 9,7x60 (3 7/8"x24"). 6,4x60 (2 1/2"x24"). 3,1x60 (1 1/4"x24")  
75x75 (30"x30"). 50x75 (20"x30"). 37,5x75 (15"x30"). 25x75 (10"x30")



Pour plus d'informations : [www.keope.com/upec](http://www.keope.com/upec)

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

### CERTIFICATI E GARANZIE CERTIFICATES AND GUARANTEES



### MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.  
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES.

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzac/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m <sup>2</sup> /bôte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. m./pallet m <sup>2</sup> /palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
75x75	10,0 mm	2	1,125	≈ 26,00	47,25	≈ 1112	42
50x75	10,0 mm	2	0,750	≈ 17,30	31,55	≈ 746,60	42
37,5x75	10,0 mm	4	1,125	≈ 25,94	27,00	≈ 642,56	24
25x75	10,0 mm	6	1,125	≈ 25,00	38,25	≈ 870	34
60x60	9,5 mm	3	1,080	≈ 24,00	43,20	≈ 980	40
40x60	9,5 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625,16	36
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
20x60	9,5 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,56	≈ 807,20	48
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 918,60	72
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
7,2x60 battiscopa	-	10	ml. 6,00	≈ 10,50	-	-	-
7,2x75 battiscopa	-	9	ml. 6,75	≈ 11,45	-	-	-

### Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

### Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Per la finitura naturale subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)

For natural finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website [www.keope.com/cleaning.htm](http://www.keope.com/cleaning.htm)