

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
**PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G**  
**GRUPPO B1a CON E ≤ 0,5 % UGL**  
**TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G**  
**GROUP B1a WITH E ≤ 0,5 % UGL**

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 % max 1,5 mm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %		≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		≤ 145 mm <sup>3</sup>
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			

\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

**WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:**  
**596x596. 396x596. 297x596. 197x596. 297x297**

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6).  
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6).

**SPESSORE - THICKNESS: 10 mm**

Consigli di posa - Laying suggestions  
 Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare i prodotti rettificati con 2-3 mm di fuga ed i prodotti non rettificati con 4 mm di fuga.  
 To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay rectified tiles with joints of 2 to 3 mm and the not rectified tiles with joints of 4 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3.  
 It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3.

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.  
 The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" del catalogo o su [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)  
 As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described in the section "Installation, cleaning and maintenance" of the catalog, or on the website [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)

FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT	15x30 6"x12" *terminale L incollato RT	33x60 13"x24" *scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" *scalino ang. prof. incollato RT	16,5x30 6 1/2"x12" terminale L monolitico
Pietra di Bressa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pietra di Bagnolo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pietra di Lavis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado  
 ■ strutturato - textured - structuré - strukturiert - estructurado  
 ▣ spazzolato rettificato - spazzolato rectified - spazzolato rectifié - spazzolato rektifiziert - spazzolato rectificado


• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione. • Available in all the colours in the strutturato and spazzolato finish on order only. • Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato uniquement à la demande. • Disponible en todos los colores en el acabado structurato y spazzolato sólo bajo petición.

**PEZZI SPECIALI**


TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES




**battiscopa** - bullnose - plinthe - Sockel - rodapié  
 7,2x60 - 2,8"x24" Rettificato



**terminale L incollato** - glued L terminal - terminale elle collé - L stück Fliese geklebt remate en forma de L pegado  
 30x4x15 - 12"x1 3/4"x6" Rettificato



**scalino con profilo incollato**  
 glued step tread - nez de marche collé - geklebte stufenplatte - peldaño con perfil pegado  
 33x60 - 13"x24" Rettificato



**scalino angolare con profilo incollato**  
 glued corner step tread - carreau de marche collé pièce angulaire - geklebte stufenplatte eckstück - peldaño esquina con perfil pegado  
 33x33 - 13"x13" Rettificato

• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione. • Available in all the colours in the structurato and spazzolato finish on order only. • Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato uniquement à la demande. • Auf Anfrage, verfüegbar in allen Farben der structurato und spazzolato Ausfuehrung. • Disponible en todos los colores en el acabado structurato y spazzolato sólo bajo petición.

**In&Out - Percorsi Smart**

60x60 (24"x24"). 40x60 (16"x24"). 30x60 (12"x24"). 20x60 (8"x24"). 30x30 (12"x12")



Pour plus d'informations : [www.keope.com/upec](http://www.keope.com/upec)  
 Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEUC indiqués, merci de consulter le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

**CERTIFICATI E GARANZIE**  
 CERTIFICATES AND GUARANTEES



**PER CARATTERISTICHE TECNICHE, FORMATI, MISURE, PESI ED IMBALLI RELATIVI ALLO SPESSORE 2 CM (NEI FORMATI 45x90 E 60x60) E 3 CM (NEL FORMATO 40x60) CONSULTARE LA SEZIONE K2 (2CM) E K3 (3CM).**

FOR INFORMATION ABOUT TECHNICAL FEATURES, SIZES, WEIGHT AND PACKAGING OF 2 CM THICK ITEMS (SIZES 45x90 e 60X60) AND 3 CM (SIZE 40x60), SEE THE K2 (2 CM) AND K3 (3 CM) SECTION.

**MISURE, PESI ED IMBALLI**

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.  
 MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton pzaz/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m <sup>2</sup> /boîte qm./karton m <sup>2</sup> /caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m <sup>2</sup> /palette qm./palette m <sup>2</sup> /pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet boîte/palette karton/palette caja/pallet
60x60	10 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1020	40
40x60	10 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625	36
30x60	10 mm	6	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1020	40
20x60	10 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,56	≈ 807,2	48
30x30	10 mm	12	1,08	≈ 21,00	47,52	≈ 944	44
7,2x60 battiscopa	-	10	mL 6,00	≈ 10,50	-	-	-

**PROPRIETÀ ANTISCIVOLO**

SLIP-PROOF PROPERTIES

	DIN 51130	DIN 51097	DIN 51130	DIN 51097	
PIETRA DI BRESSA STRUTT	R11	A+B+C	PIETRA DI BRESSA SPAZZ	R9	A
PIETRA DI BAGNOLO STRUTT	R11	A+B+C	PIETRA DI BAGNOLO SPAZZ	R9	A
PIETRA DI LAVIS STRUTT	R11	A+B+C	PIETRA DI LAVIS SPAZZ	R9	A