

## CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G  
GRUPPO B1a CON E ≤ 0,5 % UGL  
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G  
GROUP B1a WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm CONFORME IN ACCORDANCE
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 0,5 mm CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm CONFORME IN ACCORDANCE
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm CONFORME IN ACCORDANCE
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm ± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 % < 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>2</sup> ≤ 145 mm <sup>2</sup>
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE < 7x10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE GARANITTA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE GARANITTA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE GARANITTA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE > 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028	
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLIO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097	

\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

## SPESSORE - THICKNESS: 8,6 mm

### Consigli di Posa - Laying suggestions

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" del catalogo o su [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described in the section "Installation, cleaning and maintenance" of the catalog, or on the website [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con fuga minima di 4 mm.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 4 mm.

FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	30x30 12"x12"	8x30 3"x12" battiscopa	30x30 12"x12" gradino	30x3,8x16,5 12"x2"x6 <sup>4/8</sup> " terminale L
<b>Naxos</b>	■	■	■	■
<b>Cogne</b>	■	■	■	■
<b>Selce</b>	■	■	■	■
<b>Basalto</b>	■	■	■	■

■ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural

# Pietre di Keope

30x30 (12"x12")



Pour plus d'informations : [www.keope.com/upec](http://www.keope.com/upec)


Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

## PEZZI SPECIALI


TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES



**battiscopa** - bullnose -  
plinthe - Sockel - rodapié  
8x30 - 3"x12"



**gradino** - step tread  
nez de marche - stufenplatte -  
peldaño  
30x30 - 12"x12"



**terminale L** - L terminal -  
terminale elle - L stück Fliese -  
remate en forma de L  
30x3,8x16,5 - 12"x2"x6<sup>4/8</sup>"

## CERTIFICATI E GARANZIE

CERTIFICATES AND GUARANTEES



## MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.  
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke esesor	PZ/SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m <sup>2</sup> /boite qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boite kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m <sup>2</sup> /palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet boite/palette karton/palette caja/pallet
30x30	8,6 mm	12	1,08	± 20,00	51,84	± 980	48
8x30 battiscopa	-	33	ml. 9,90	± 15,21	-	-	-