

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 % max 1,5 mm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %		≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm ²		CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N/mm ²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		≤ 145 mm ³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA (nat) GUARANTEED (nat) Lapp: UA - ULA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		-
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			-
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			R10 (nat)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE PER LA FINITURA NATURALE:

WORKING SIZE for the NATURAL finish:

596x596 . 297x596VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x60 (6), 30x60 (6)
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x60 (6), 30x60 (6)**"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE per la finitura LAPPATO:**WORKING SIZE for the LAPPED finish: **585x585 . 291x585**VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 59x59 (5), 29,5x59 (5)
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 59x59 (5), 29,5x59 (5)**SPESSORE - THICKNESS:****9,5 mm (60x60. 59x59. 30x60. 29,5x59)**



FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	60x60 24"x24"	59x59 24"x24"	30x60 12"x24"	29,5x59 12"x24"	7,1x59 2,8"x24" battiscopa RT	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT
Sight Silver	■	□	■	□	□	■
Sight Grey	■	□	■	□	□	■
Sight Beige	■	□	■	□	□	■
Sight Anthracite	■	□	■	□	□	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

□ lappato rettificato - lapped rectified - lappato rectifié - Geläpft rektifiziert - lappato rectificado

PEZZI SPECIALI

TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES

*battiscopa lappato - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
7,1x59 - 2,8"x24" - Rettificato*battiscopa naturale - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
7,2x60 - 2,8"x24" - Rettificato

* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores.

Dossier UPEEC en cours. Puor plus d'information: www.keope.com/upecSeul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEEC indiqués, merci de consulter le site www.cstb.fr**CERTIFICATI E GARANZIE**

CERTIFICATES AND GUARANTEES

**PER CARATTERISTICHE TECNICHE, FORMATI, MISURE, PESI ED IMBALLI RELATIVI ALLO SPESSORE 2 CM (NEI FORMATI 45X90, 75X75 E 60X60) CONSULTARE LA SEZIONE K2 (2CM).**

FOR INFORMATION ABOUT TECHNICAL FEATURES, SIZES, WEIGHT AND PACKAGING OF 2 CM THICK ITEMS (SIZE 45X90, 75X75 AND 60X60), SEE THE K2 (2 CM) SECTION.

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.

MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES.

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzac/caja	MQ/SCATOLA sq. m/box m ² /bôte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja			SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
					MQ/PALLET sq. m./pallet m ² /palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet	
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036	40
59x59	9,5 mm	3	1,04	≈ 23,90	41,60	≈ 976	40
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
29,5x59	9,5 mm	6	1,04	≈ 22,32	41,60	≈ 912,8	40
7,1x59 batt	-	10	ml. 5,90	≈ 10,00	-	-	-
7,2x60 batt	-	10	ml. 6,00	≈ 10,50	-	-	-

Consigli di posa - Laying suggestions**Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.**

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.htmlAs soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.htm**Nella finitura lappata, le leggere ondulazioni, picchiettature e discontinuità che rendono la superficie leggermente increspata sono una caratteristica del prodotto che ne esalta l'aspetto naturale. Adatta per ambienti residenziali e per ambienti dove non siano specificate e/o richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Viste le caratteristiche, la finitura lappata è raccomandata solo in ambienti interni, non a diretto contatto con l'esterno, così da preservare la brillantezza della superficie.**

The lapped finish features slight waves, dimples and unevenness that leave the surface slightly rippled, a characteristic that enhances its natural look. It is suitable for residential and for environments that do not require particular non-slip properties. Given its characteristics, the lapped finished is recommended only for interior spaces, not in direct contact with the outside, to preserve the brilliance of the surface.